Картон для плоских слоев гофрокартона марки Кпс-0

Brown liner board grade Kps-0

Наименование показателя Characteristics	Кпс-0/Kps-0								
Grammage, g/m^2 Масса, г/м^2	100±4	110±5	115±5	125±6	135±6	140±6	150±9	160±9	175±10
Absorbtion with one side damping (Cobb/60 s), top side, not more, g/m^2 Поверхностная впитываемость воды верхнего слоя (Кобб/60 с), г/м^2, не более	30								
Breaking strength with ring crush average for two directions, N, not less Относительное разрушающее усилие при сжатии кольца в среднем по двум направлениям, Н, не менее	120	140	150	160	180	200	210	220	240
Bursting strength, absolute, kPa, not less Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	400	435	460	540	560	570	590	590	690
Влажность, % Moisture, %	6-9								
Гильза, мм Core, mm	100								
Диаметр рулона, мм Diameter of reel, mm	1180, 1300±50								
Ширина полного раскроя, мм Full trim width, mm	min 4200 – max 4550								